

## SikaLastic – 1K

### Jednokomponentni, fleksibilni cementni malter za hidroizolaciju, ojačan vlaknima

#### Opis proizvoda

SikaLastic®-1K je jednokomponentni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima na bazi modifikovanog cementa, sa dodatkom specijalnih modifikovanih polimera otpornih na alkalijske. Sadrži posebno selektirane aggregate sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost betonskih podloga izloženih naponima zatezanja. Sikalastic®-1K je moguće je nanositi gleterom, četkom ili valjkom.

#### Upotreba

- Sertifikat za direktni kontakt sa pitkom vodom po D.M. 174-2004;
- Vodonepropusnost i zaštita betonskih struktura kao na primer: bazeni, rezervoari, betonske cevi, itd.;
- Vodonepropusnost i zaštita spoljašnjih zidova koji se ukopavaju u zemlju
- Unutrašnja vodonepropusnost od niskih vodenih pritisaka, zidova i podova u podrumima
- Vodonepropusnost terasa i balkona sa betonskom ili podlogama sa stariim keramičkim pločicama
- Vodonepropusnost podloga izloženih vremenskim uticajima

#### Prednosti

- Upotrebljiv na vlažnim podlogama
- Laka ugradnja: valjkom, četkom ili gleterom
- Laka aplikacija na vertikalnim površinama
- Odlična prionljivost na skoro svim vrstama podloga, kao što su na primer beton, cementni malteri, kamen, keramika, cigla i drvo
- Sposobnost premošćavanja pukotina
- Gustina materijala prilikom mešanja može se prilagoditi planiranom načinu ugradnje

#### Podaci o proizvodu

Svetlo siva

#### Boja

#### Pakovanje

20 kg vreća

#### Rok trajanja

12 meseci od datuma proizvodnje ako se propisno skladišti u neoštećenoj, originalnoj ambalaži u hladnim i suvim uslovima. Zaštititi od vode.

#### Tehnički podaci:

##### Hemiska osnova:

Cement modifikovan polimerima, odabranim agregatima, dodacima i vlaknima

##### Gustina

~1,5 kg/L



<b>Adhezija na beton</b>	~1,7 N/ mm <sup>2</sup> ~2,2 N/ mm <sup>2</sup> ~1,6 N/ mm <sup>2</sup> ~1,4 N/ mm <sup>2</sup>	28 dana – suva podloga 28 dana – mokra podloga 28 dana – potapljeno u vodu 28 dana – nakon uranjanja u krečnu vodu	EN 1542 EN 1542 EN 1542 EN 1542						
<b>Detalji o primeni</b>									
<b>Potrošnja</b>	~ 1,2 kg/m <sup>2</sup> za svaki mm debljine								
<b>Kvalitete podloge</b>	Podloga mora biti strukturno zdrava i čvrsta, bez prisustva prašine i prljavština, slabo vezanih delova, ulja ili masnoća, cementnog mleka predhodnih postojećih slojeva ili tretmana.								
<b>Priprema podloge</b>	<p>Podloga treba biti pripremljena nekom od odgovarajućih i priznatih abrazivnih metoda, kao što su: peskarenej, tretman vodom pod viskoim pritiskom (400 bar-a), brušenje, tretman čeličnim četkama i slično u cilju uklanjanja ostataka prašine, ostataka ulja, masti, slabo vezanih delova, farbi i ostalih supstanci koje mogu poremetiti adheziju Sikalastic 1K na podlogu.</p> <p>Oštećenja na betonskoj popravite (sanirajte) / pripremite, ukoliko je potrebno upotrebom materijala iz grupe SikaTop ili Sika Monotop proizvoda.</p> <p>Svi prekidi betoniranja, prodori cevi i priključci moraju biti zaptiveni odgovarajućim materijalima predviđenim za zaptivanje.</p> <p>Izrada oblih detalja ( holkera) na spojevima zidova i podova korišćenjem proizvoda iz grupe Sika Top ili Sika Monotop proizvoda može biti od pomoći u cilju postizanja optimalnih rezultata hidroizolacije.</p> <p>Podloga može biti suva ili mokra.</p> <p>Ukloniti stajaću vodu i izbeći pojavu kondenzacije neposredno pre i u toku aplikacije.</p> <p>U cilju postizanja kvalitetne hidroizolacije bazena za plivanje, rezervoara, tankova, podrumskih prostorija i slično preporuka je da se obavezno izvrši obrada spojeva između poda i zida pravljenjem trougaonih ili lučnih holkera, upotrebom npr. Sika Top 122 Nev ili slično.</p> <p>Prodori cevi, instalacija i slično kroz betonske ploče moraju biti propisno obrađeni i zaptiveni, kako bi se spremio prodor vode na takvim spojevima.</p>								
<b>Uslovi primene</b>									
<b>Temperatura podloge</b>	+5°C min. / +35°C max.								
<b>Temperatura ambijenta</b>	+5°C min. / +35°C max.								
<b>Uputstvo za primenu (dozaža vode)</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nanošenje valjkom</td><td>~ 7,0L vode na vreću od 20kg</td></tr> <tr> <td>Nanošenje četkom</td><td>~ 6,0L vode na vreću od 20kg</td></tr> <tr> <td>Nanošenje gleterom</td><td>~ 4,4L vode na vreću od 20kg</td></tr> </tbody> </table>			Nanošenje valjkom	~ 7,0L vode na vreću od 20kg	Nanošenje četkom	~ 6,0L vode na vreću od 20kg	Nanošenje gleterom	~ 4,4L vode na vreću od 20kg
Nanošenje valjkom	~ 7,0L vode na vreću od 20kg								
Nanošenje četkom	~ 6,0L vode na vreću od 20kg								
Nanošenje gleterom	~ 4,4L vode na vreću od 20kg								
<b>Mešanje</b>	<p>Sikalastic®-1K se može mešati upotrebom električnog miksera sa malim brojem obrtaja (~ 500 obrt/min) dodavanjem odgovarajuće količine vode za odgovarajući sistem željenog načina aplikacije.</p> <p>Kada smesa postane homogena, dodatno promešati najmanje 3-4 minute dok se ne postigne željena konzistencija bez grudvica.</p> <p>Ne dodavati dodatne aditive; Sadrzaj vreće mora biti u potpunosti izmešan u cilju izbegavanja nesrazmerne raspodele agregata i dehomogenizacije.</p>								

<b>Način ugradnje</b>	<p>Sikalastic®-1K naneti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gleterom, vršeći adkvatan i jednak pritisak na podlogu</li> <li>- Valjkom sa kratkim dlakama, nanoseći jednaku količinu materijala na podlogu</li> <li>- Četkom ukrištajući pravce pokreta prilikom nanošenja</li> </ul> <p>Maksimalna preporučena debljina po nanetom sloju je 2mm. Finalna debljina zavisi od odabranog sistema aplikacije materijala i zahtevanog stepena hidroizolacije. Bolja hidroizolaciona svojstva će se postići aplikacijom gleterom u najmanje dva sloja ukupne debljine 3-4mm.</p> <p>Prilikom aplikacije valjkom ili četkom maksimalno obratiti pažnju na adekvatnu pokrivenost cele površine podloge. Maksimalna preporučena debljina kod ovih načina aplikacije je 1mm po sloju. U ovakvim slučajevima je strogo preporučljiva izrada minimalno 2-3 sloja.</p> <p>Imajući u vidu moguće spojeve na podovima i ostale kritične tačke (npr. spojeve horizontalnih i vertikalnih površina), hidroizolacioni sloj treba ojačati ugradnjom Sika Seal Tape S trakom. Traka se ugrađuje u prvi sloj i pokriva se drugim hidroizolacionim slojem.</p> <p>U cilju ujednačavanja površine ne vršiti nikakav vid abrazije pre potpunog očvršćavanja hidroizolacionog sloja kako ne bi došlo do oštećenja.</p> <p>Sačekati popuno očvršćavanje materijala i tek nakon toga ukloniti eventualne neravnine i grube delove finim abrazivnim metodama (npr. šmirglanjem).</p> <p>Keramičke i mozaik pločice mogu biti ugrađene nakon Sikalastic®-1K korišćenjem odgovarajućih cementnih lepkova (npr. po klasi C2 EN 12004-cementni lepak srednje fleksibilnosti npr. Sika Ceram 255).</p> <p>Spojevi na keramici moraju biti zaptiveni odgovarajućim materijalima na cementnoj bazi</p>																		
<b>Čišćenje alata</b>	Čišćenje alata se vrši vodom pre nego što smesa očvrstne. Očvrstli/osušeni materijal može se odstraniti samo mehaničkim sredstvima.																		
<b>Otvoreno vreme za nanošenje - Pot life</b>	30 min. @ +20°C																		
<b>Vreme čekanja između slojeva</b>	<p>Opterećenje vodom: SikaLastic – 1K mora sazreti pre kontakta sa vodom.</p> <p>Orjentaciona preporučena vremena čekanja između radnih koraka su:</p> <table> <thead> <tr> <th>Temperatura ambijenta:</th> <th>+ 20 °C</th> <th>+10 °C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Postavljanje keramičkih pločica na horizontalnim površinama</td> <td>~ 2 dana</td> <td>~ 7 dana</td> </tr> <tr> <td>Postavljanje keramičkih pločica na vertikalnim površinama</td> <td>~ 2 dana</td> <td>~ 7 dana</td> </tr> <tr> <td>Premazi na bazi vodenih emulzija</td> <td>~ 2 dana</td> <td>~ 3 dana</td> </tr> <tr> <td>Kontakt (opterećenje) sa vodom koja nije za piće</td> <td>~ 2 dana</td> <td>~ 7 dana</td> </tr> <tr> <td>Kontakt sa pitkom vodom</td> <td>~ 15 dana</td> <td>~ 15 dana</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura ambijenta:	+ 20 °C	+10 °C	Postavljanje keramičkih pločica na horizontalnim površinama	~ 2 dana	~ 7 dana	Postavljanje keramičkih pločica na vertikalnim površinama	~ 2 dana	~ 7 dana	Premazi na bazi vodenih emulzija	~ 2 dana	~ 3 dana	Kontakt (opterećenje) sa vodom koja nije za piće	~ 2 dana	~ 7 dana	Kontakt sa pitkom vodom	~ 15 dana	~ 15 dana
Temperatura ambijenta:	+ 20 °C	+10 °C																	
Postavljanje keramičkih pločica na horizontalnim površinama	~ 2 dana	~ 7 dana																	
Postavljanje keramičkih pločica na vertikalnim površinama	~ 2 dana	~ 7 dana																	
Premazi na bazi vodenih emulzija	~ 2 dana	~ 3 dana																	
Kontakt (opterećenje) sa vodom koja nije za piće	~ 2 dana	~ 7 dana																	
Kontakt sa pitkom vodom	~ 15 dana	~ 15 dana																	
<b>Napomene o primeni / Ograničenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zaštititi od kiše, najmanje 24-48 sati nakon aplikacije.</li> <li>■ Odmah nakon aplikacije zaštititi materijal od direktnе sunčeve svetlosti i jakog vjetra.</li> <li>■ Izbegavajte direktn kontakt sa hlorisanom vodom iz bazena za plivanje ugradnjom keramičkih bazenskih pločica</li> <li>■ Proces očvršćavanja je sporiji u slučaju visoke vlažnosti vazduha, naprimjer u neadekvatno provetravanim sobama ili podrumima. U tim slučajevima se preporučuje provetravanje.</li> <li>■ Pre kontakta sa pitkom vodom (punjenje rezervoara pitkom vodom) potrebno je da prođe preporučeno vreme čekanja od najmanje 15 dana, nakon čega je potreben izvršiti temeljno čišćenje i pranje vodom površina na koje je nanet SikaLastic -1K, kao i uklanjanje eventualno prisutne stajaće vode.</li> <li>■ SikaLastic-1K je paropropustan materijal i ne može se koristiti kao parna brana u sistemima u kojima se koriste paronpropusni materijali npr. Smole i sl.</li> <li>■ Ukoliko je neophodno na Sikalastic®-1K aplicirati farbe koje sadrže rastvarač, uraditi probni test u cilju ispitivanja otpornosti hidroizolacionog sloja na rastvarač.</li> </ul>																		

---

**Bezbednosne i  
zdravstvene mere**

<b>Mere predostrožnosti</b>	Za dodatne informacije i savete u vezi sa bezbednosnim pravilima, koriscenjem i skladistenjem hemijskih proizvoda korisnici bi trebalo da pogledaju najnoviji Sigurnosni list proizvoda u kome su objasnjene fizicke, toksikoloske i ekoloske informacije, uz bezbednost rukovanja.
<b>Ekologija</b>	Ne bacajte neiskoriscena i prazna pakovanja proizvoda u okruzenje. Pogledajte najnoviji Tehnicki list bezbednosti za dodatne informacije.
<b>Pravna pouka</b>	Informacije a naročito preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi Sika proizvoda date su verodostojno i bazirane su na Sikinim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih saveta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

---



Sika d.o.o.  
Autoput za Novi Sad 244 b-g  
11273 Batajnica  
Beograd  
Srbija

Telefon: +381 11 377 43 37  
Fax: +381 11 377 43 37  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

