



Sika® MiniPack sistemi

Sika® MiniPack Concrete Repair Mortar



Sika® MiniPack Concrete Repair je reparaturni malter visokog kvaliteta koji je odmah spreman za upotrebu i sadrži sintetička vlakna.

Primena:

- Za popravku betona i betonskih elemenata kao što su balkoni, staze, stepeništa i sl.
- Profilisanje betona
- Reprofilisanje oštećenih delova vertikalnih ili horizontalnih površina

Prednosti:

- Laka ugradivost
- Dobro prijanjanje na većinu standardnih građevinskih materijala kao što su beton, kamen, pločice, čelik
- Produženi rok upotrebe nakon otvaranja pakovanja
- Praktično pakovanje (1 kg i 5 kg)

Način upotrebe:

Podloga mora biti čista, zdrava, bez slabih i rasutih delova, cementnog mleka, masti, ulja i drugih kontaminirajućih materija.



Sipati vodu u odgovarajuću posudu za mešanje (1 kg praha sa ~ 0,16 l vode).



Uz lagano mešanje dodati prah u vodu.



Može se mešati električnom mešalicom ili ručno u malim količinama. Mešati najmanje 3 minuta dok se ne postigne neophodna konzistencija.



Naneti zamešan malter na podlogu. Debljina sloja treba da bude min. 5 mm, , max. 20 mm
Temperatura nanošenja: +5 °C do +35 °C.

Potrošnja: od 1 kg praha dobija se približno 0,5 litrara maltera
Izbegavati nanošenje materijala pri direktnoj sunčevoj svetlosti i/ili jakom mrazu i/ili kiši.

Iskustvo i znanje sa velikih gradilišta u Vašim rukama



Sika – ovlašćeni prodavac

Sve narudžbine se prihvataju po važećim uslovima prodaje i isporuke kompanije Sika d.o.o.
Pre upotrebe Sika proizvoda pročitajte tehnički list proizvoda ili kontaktirajte tehničku podršku kompanije Sika d.o.o. Srbija.



Sika d.o.o. Srbija
Autoput za Novi Sad 244b
11273 Zemun - Beograd
Tel. +381 (11) 377 40 11
+381 (11) 377 43 37
+381 (11) 377 47 30
Fax +381 (11) 377 47 31
www.sika.co.rs



**Sika® MiniPack
sistemi**



Sika® MiniPack Quick Fixing Mortar

Sika® MiniPack Quick Fixing Mortar je brzovezujući reparaturni malter koji se isporučuje spreman za upotrebu

Primena:

- Fiksiranje metalnih, nosećih elemenata.
- Fiksiranje ankera, anker zavrtnja, konzola, cevi i sl.
- Ugradnju vrata i prozorskih okvira
- Ankerisanje stubova, rešetki, šina itd.

Prednosti:

- Brzo vezivanje čak i u vlažnim uslovima (radna faza: ~ 1 to 3 minuta (na +20 °C))
- Dobro prijanja na metale, beton, kamen i opeku
- Može se prefarbati posle stvrdnjavanja
- Praktično pakovanje (1 kg i 5 kg)

Način primene:

Podloga mora biti zdrava i bez tragova prašine, trošnih i rasutih delova.



Sipati vodu u posudu za mešanje
1 kg praha: ~ 0,18 l vode.



Uz lagano mešanje dodati prah u vodu.



Mešati ručno najmanje 30 sekundi dok se ne dobije neophodna konzistencija



Naneti mistrijom sloj ne deblji od 2 cm. Temperatura nanošenja: +5 °C do +35 °C.

Potrošnja: od 1 kg praha dobija se približno 0,5 litara maltera. Izbegavati nanošenje materijala pri direktnoj sunčevoj svetlosti i/ili jakom mrazu i/ili kiši.



Sika® MiniPack Water Plug Mortar

Sika® MiniPack Water Plug je malter odmah spreman za upotrebu i koristi se za zaustavljanje prodora vode.

Primena:

- Zaustavljanje prodora vode i curenja na podzemnim konstrukcijama, čak i pod dejstvom hidrostatičkog pritiska
- Može se naneti na betonske, kamene i opekome zidane podloge

Prednosti:

- Lak za upotrebu: meša sa vodom
- Brzo vezivanje (radna faza: < 1 minuta na +20 °C)
- Ne spira se čak ni pri visokom pritisku
- Praktično pakovanje: 5 kg

Način upotrebe:



Mešati u malim količinama ručno uz obavezno korišćenje rukavica ~ 0,28 l vode sa 1 kg praha. Mešati samo onu količinu materijala koja može da se nanese u okviru roka upotrebe od otvaranja pakovanja



Rukom brzo mešati malter i vodu u dovoljnoj količini za formiranje čepa koji se nanosi u roku od nekoliko sekundi.



Nakon formiranja čepa od maltera nastaviti nekoliko sekundi sa obradom smeše dok ne počne da se stvrdnjava i stvara malo toplote. Čep odmah utisnuti u procurelu površinu, počevši od dna i čvrsto pritiskati u trajanju od 20-30 sekundi dok se ne zaustavi prodor vode



Ovako nastaviti oko mesta prodora dok se curenje u potpunosti ne zaustavi. Po potrebi, čepove raspodeliti oko centralnog mesta prodora tečnosti i na kraju potpuno zaustaviti curenje jednim čepom u sredini. Višak materijala ukloniti gletericom.

☒ Pakovanje: plastična vreća od 5 kg



Sika® MiniPack Waterproofing Mortar

Sika® MiniPack Waterproofing Mortar je hidroizolacioni malter posebno predviđen za hidroizolaciju i zaštitu temelja, podzemnih ili delimično ukopanih zidova i sl.

Primena:

- Hidroizolacija temelja, podruma, ukopanih zidova itd.
- Hidroizolacija zidanih konstrukcija i vlažnih prostorija
- Može se naneti na beton, građevinske blokove, cementni malter

Prednosti:

- Veoma dobro prijanjanje na različite podloge
- Brzo očvršćavanje
- Produženo vreme ugradnje (90 minuta na 20 °C)
- Praktično pakovanje (1 kg i 5 kg)

Način upotrebe:




Sipati vodu u posudu za mešanje
na 1 kg praha: ~ 0,25 l vode



Uz lagano mešanje dodavati prah u vodu.



Može se mešati ručno ili električnom mešalicom (< 500 obrtaja) najmanje 3 minuta dok se ne postigne potrebna konzistencija



Materijal se može naneti tvrdom četkom, gumenim valjkom ili gletericom u 2 ili 3 sloja. Vreme sušenja između slojeva: ~ 4 sata na 20 °C. Temperatura nanošenja: +5 °C do +35 °C.

Potrošnja: od 1 kg praha dobija se približno 0,6 litara maltera. Izbegavati nanošenje materijala pri direktnoj sunčevoj svetlosti i/ili jakom mrazu i/ili kiši.

