



TEKADOM

Za parket



Tekadom za parket je jednokomponentna zaptivna masa na osnovi akrilatne disperzije za zapunjavanje i zaptivanje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala.

KARAKTERISTIKE

- Jednostavno nanošenje
- U vertikalnim fugama ne klizi
- Dobra prionljivost na porozne matrijale
- Prenosi dilatiranje do 10%
- Kada očvrse postaje neosetljiv na vodu
- Lako se brusi
- Lako se farba
- Ne sadrži razređivače
- Visoka konačna čvrstoća
- Otporan prema atmosferskim uticajima, sunčanoj svetlosti i starenju
- Jednostavno čišćenje sa vodom
- Boje: bukva, hrast, smreka, javor, jasen, trešnja

PODRUČJE UPOTREBE

- Za završne radove u parketarstvu. Za zapunjavanje i zaptivanje fuga koje nastaju između parketa i drugih materijala. Podesan je za laminate, drvene podove i plutu.
- Za zaptivanje fuga između parketa i letvica i zida, između lajsni i zida, lajsni u uglu, između parketa i pragova vrata, za zaptivanje prostora između parketa i cevi za grejanje, manje putotinе u parketu.

TEHNIČKI PODACI

Sveža masa

Osnova	akrilatna disperzija
Izgled	pasta
Mehanizam učvršćavanja	isparavanje vode
Specifična težina	$1750 \pm 20 \text{ kg/m}^3$
Vreme stvaranja kožice	10 - 15 minuta
Temperatura nanošenja	+5°C do +40°C

Učvršćena masa

Tvrdoća Shore A	ISO 868	50 ± 5
Promena zapremine	ISO 10563	13 ± 2%
Zatezna čvrstoća	EN 28339	$0,40 \pm 0,05 \text{ MPa}$
Rastezanje pri prekidu	EN 28339	$150 \pm 50\%$
Temperaturna postojanost		-20°C do +75°C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema površine:

Površine koje zaptivamo ili fugujemo moraju biti čiste, bez masnoća i prašine. Blago ih navlažimo.

Priprema fuge i kartuša:

- Za bolju prionljivost upotrebimo pednamaz, koga spravljamo tako, da izmešamo akrilnu zaptivnu masu sa vodom (1 deo zaptivne mase + 3 dela vode). Sa četkicom ili sunderčićem premažemo površinu i pustimo par minuta da se prosuši.
- Kartuš na vrhu navoja odrežemo i prišrafimo plastični konusni vrh, koga prerežemo pod uglom tako da širina reza bude kao širina fuge i stavimo ga u pištolj. Nanošenje i utiskivanje mase vršiti što ravnomernije
- Za nanos zaptivne mase možemo upotrebiti uske lopatice i špahtle.
- Na kraju alatom ili prstom koji smo nakvasili sapunicom izravnamo zaptivnu masu.
- Alat i pomoćna sredstva po upotrebi čistimo vodom.

PAKOVANJE

- 300 ml kartuša (karton sa 20 kartuša)
 - 200 l burad
- Drugi način pakovanja, npr. za industriju je moguć po narudžbini

SKLADIŠTENJE

12 meseci u suvom prostoru pri temperaturi između 10°C i 30°C u originalnoj zapakovanoj ambalaži.

SIGURONOSNE MERE

Pri radu sa Tekadomom za parket nisu potrebne posebne mere sigurnosti

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših ispitivanja i iskustava, zato zbog specifičnih uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki slučaj upotrebe.