



TER PAPIR

Bitumenizirani krovni karton

Opis proizvoda

TER PAPIR je hidroizolaciona traka sa uloškom od krovnog kartona koji je potpuno impregnisan i obostrano obložen bitumenom i zaštićen kvarcnim peskom.

Svojstva proizvoda

TER PAPIR odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13859-1 tip W1 .

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS EN 13859-1
Uložak		Krovni karton	
Površinska zaštita		pesak / pesak	
Dužina	1848-1	m	≥10
Širina	1848-1	m	0,995 do 1,015
Masa	1849-1	kg/m ²	≥1,2
Ravnost	1848-1	30mm/10m	odgovara
Vodonepropustljivost	1928/2000	razred	W1
Vodonepropustljivost posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70 °C)	1296/1928	razred	W1
Savitljivost na niskoj temperaturi	1109	°C	≤ 0
Otpornost na kidanje na ekseru			
• uzdužno			≥ 50
• poprečno	12310-1	N	≥ 50
Dimenziona stabilnost			
• uzdužno			≤ 0,6
• poprečno	1107-1	%	≤ 0,6
Paropropustnost s _d	1931	m	< 50
Reakcija na vatru	13501-1	Razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Prekidna sila			
• uzdužno			≥ 250
• poprečno	12311-1	N/50mm	≥ 150
Prekidna sila posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70 °C)			
• uzdužno			≥ 200
• poprečno	12311-1	N/50mm	≥ 100
Izduženje pri prekidu			
• uzdužno			≥ 1,0
• poprečno	12311-1	%	≥ 1,0
Izduženje pri prekidu posle veštačkog starenja (12 nedelja na 70 °C)			
• uzdužno			≥ 1,0
• poprečno	12311-1	%	≥ 1,0
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

Područje upotrebe i način ugradnje

TER PAPIR, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se kao sekundarni pokrivač u sistemima podačanih kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Postavlja se mehaničkim pričvršćivanjem ili toplim postupkom sa vrućom masom sa preklapom od 10cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštititi primarnim pokrivačem.

Skладиštenje i transport:

Rolne se moraju skladištiti u uspravnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimskom periodu se preporučuje, pre ugradnje, rolne lagerovati 24h na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.



09

Proizvod je u skladu sa SRPS EN 13859-1:2011 Tip W1 .

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001.

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

www.fragmat.si

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

Datoteka:

Tehnički list

TER PAPIR /12-01