



KONDORIN V-3

Hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala i plastomernim bitumenom

Opis proizvoda KONDORIN V-3 je hidroizolaciona traka sa uloškom od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom.

Osobine proizvoda KONDORIN V-3 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13969 Tip A

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS EN 13969
Uložak		Stakleni voal	
Površinska zaštita		polietilenska folija / polietilenska folija	
Dužina	1848-1	m	≥ 10
Širina	1848-1	m	≥ 1
Ravnost	1848-1	20 mm/10m	odgovara
Masa	1849-1	kg/m ²	≥ 2.1
Vodonepropustljivost	1928/2000	kPa	≥ 2
Vodonepropustljivost posle veštačkog starenja (12 sedmica / 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 2
Savitljivost na niskoj temperaturi	1109	°C	≤ 0
Otpornost na trganje na ekseru			
• uzdužno	12310-1	N	≥ 50
• poprečno			≥ 50
Smicajna čvrstoća spoja			
• uzdužno	12317-1	N/50 mm	300 +/-10%
• poprečno			200 +/-10%
Paropropustljivost/	1931	μ	NPD
Reakcija na vatru	13501-1	Razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Otpornost na statičko opterećenje	12730/B	kg	≥ 2
Otpornost na udarac	12691/A	mm	≥ 300
Zatezna čvrstoća			
• uzdužno	12311-1	N/50mm	300 +/-10%
• poprečno			200 +/-10%
Izduženje kod kidanja			
• uzdužno	12311-1	%	≥ 2,0
• poprečno			≥ 2,0
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

Područje upotrebe i način ugradnje KONDORIN V-3, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava se za manje zahtevne, jedno ili višeslojne, hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklapom od 10cm.

Skladištenje i transport: Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.



Proizvod je usaglašen sa SRPS EN 13969:2011.

Broj EC sertifikata kontrole kvaliteta: 1404 – CPD – 1470.

09

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001.

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

Datoteka:

Tehnički list

KONDORIN V-3/12-01