



BITULIT

Prethodni bitumenski premaz za hladan postupak

Opis proizvoda Bitulit je rastvor bitumena u organskom rastvaraču .

Osobine proizvoda Bitulit odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevavanja. Bitulit je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Method</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i> SRPS U.M3.240
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥ 30
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 55
Tačka zapaljivosti po Markusonu	U.M8.085	°C	≥ 35
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	≥ 70
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	≥ +4

Područje upotrebe i način ugradnje Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu (beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetranje i dovod svežeg vazduha.

Skladištenje Bitulit se pakuje u plastičnim kanistrima ili u metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

Tehnički list

Bitulit/12-01