



UNIMAZ O

oplatno ulje

PODRUČJE UPOTREBE

Unimaz O je oplatno sredstvo izrađeno na bazi mineralnih ulja, posebno pogodno za metalne i drvene oplate i kalupe. Nanešeno u veoma tankom sloju, stvara zaštitni film između betona i površine oplate / kalupa, i na taj način štiti beton i oplatu / kalup.

Upotrebom premaza postižemo:

- brzo i jednostavno skidanje oplate sa betonskih površina, kod jednostavnih ali i komplikovanih betonskih preseka, bez opasnosti oštećenja oštroivičnih ili razuđenih delova očvrslog betona,
- zaštitu metalnih površina oplate od korozije, a time i duži vek upotrebe oplate,
- potpunu neutralnost u pogledu vremena vezivanja cementa u betonu,
- dobru prionljivost maltera ili naknadno nanešenog betona na površine, koje su bile betonirane u oplati / kalupu zaštićenoj **Unimazom O**,
- smanjenje potrebnog čišćenja oplate,
- stabilnost nanešenog filma tokom vremena - u zaštićene oplatne površine možemo ugraditi beton i 24 časa nakon nanošenja **Unimaza O**, a da zaštita nije izgubila svoje namenske pozitivne osobine.

OSNOVNA SVOJSTVA

	Svojstvo
Izgled	tečnost žute do žuto braon boje
Gustina, 20°C	(0,88 ± 0,03) kg/dm ³
Viskoznost, Ford 4, 20°C	ca. 15 sek

POTROŠNJA I UPUTSTVA ZA UPOTREBU

- Potrošnja: 0,010 - 0,020 kg/m² zavisno od vrste i stanja oplate.
- **Unimaz O** nanosimo na oplatne površine ručno (četkom, krpom) ili mašinski prskanjem. Za postizanje najboljeg učinka razdvajanja, dovoljan je vrlo tanak sloj **Unimaza O**. Pri nanošenju na filigranski izrađene oplate sa malim udubljenjima, moramo paziti da se ulje ne sakupi u njima, odnosno potrebno je da se višak ukloni pre betoniranja!
- **Važno upozorenje:**
 - U zimskim uslovima **Unimaz O** mora imati pre upotrebe najmanje 10°C, u protivnom ga, zbog povećane viskoznosti, teško nanosimo, odnosno nanosimo ga u predebelom sloju!
 - **Unimaz O** ne smemo nanositi na zamrznute kalupe, jer se na njima jako zgusne i ne ispuni svoju funkciju!

PAKOVANJE

- plastični kanisteri 9 kg, burad 45 kg, 180 kg

SKLADIŠTENJE

- Proizvod mora biti uskladišten u dobro zatvorenoj ambalaži, u suvom i provetrenom prostoru. Moramo ga zaštititi od vlage, izvora zapaljivanja i toplote, kao i od direktne sunčeve svetlosti.
- U dobro zatvorenoj, neoštećenoj ambalaži, uskladištenoj pri normalnoj temperaturi, rok upotrebe je min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Posle isteka datuma upotrebljivosti proizvod nije nužno neupotrebljiv, samo je potrebno ispitati ona svojstva, koja su značajna za nameravanu upotrebu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Pri radu s **Unimazom O** moramo poštovati opšta uputstva za rad s hemikalijama:

- u toku rada ne sme se jesti, piti niti pušiti;
- posle završenog posla ruke dobro oprati vodom.

Unimaz O može da utiče škodljivo na organizme u vodama, pa ga zato ne smemo odlagati u okolinu i sipati u kanalizaciju.

UPOZORENJE

Uputstva su data na osnovu naših istraživanja i iskustava, pa zbog specifičnosti uslova i načina rada, preporučujemo prethodne probe za svaki poseban slučaj primene. Pošto na izvođenje radova ne možemo uticati, ne odgovaramo za njihov kvalitet!