



BITUMENSKA MASA MTH

Masa za podzemne hidroizolacije

Opis proizvoda Bitumenska masa MTH je homogena smesa oksidiranog bitumena i punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda MTH masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244 (Hidroizolacioni materijali za topli postupak –namaz za podzemne hidroizolacije). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Method</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i> SRPS U.M3.244
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥ 60
Sadržaj punila	U.M8.085	%	≤ 40
Tačka razmekšavanja po PK	U.M8.085	°C	≥ 55
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	+ 4
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	45
Taloženje u zagrejanom stanju na 180 °C	U.M8.085	%	≤ 10
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0,02MPa	vodonepropusno

Područje upotrebe i način ugradnje Masa MTH se primenjuje u podzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 170°C sa kojom se lepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m².

Skladištenje Masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru .

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244 .

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

Tehnički list

MTH/12-01