



# POLIAZBITOL

## Elastomer bitumenska pasta za hladan postupak

**Opis proizvoda** Poliazbitol je jednokomponentna elastomer bitumenska pasta koja sadrži organski rastvarač.

**Osobine proizvoda** Poliazbitol odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za namaz u vidu paste). Upotrebljava se u isporučenom stanju ( hladan postupak ) bez zagrijavanja. Poliazbitol je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Method</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i> <b>SRPS U.M3.240</b>
Sadržaj veziva , elastomer bitumena	U.M8.085	%	≥ 40
Sadržaj punila	U.M8.085	%	< 40
Tačka razmekšavanja veziva po PK	U.M8.085	°C	≥ 120
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	≥ 100
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	< -20
Vodonepropustljivost	U.M8.085	0,05MPa,8h	nepropustljiv

**Područje upotrebe i način ugradnje** Primenjuje se za hidroizolaciju krovova , sanaciju starih hidroizolacija i antikorozivnu zaštitu metalnih površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju mesta prodora, obradu slivnika, atika, venaca. Poliazbitol se nanosi na suhu i čistu podlogu koja je prethodno premazana Bitulitom. Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturama > +5°C. Po pravilu pre nanošenja na betonsku konstrukciju ili padni beton , postavlja se prethodno hidroizolaciona traka za izjednačavanje parnog pritiska. Poliazbitol treba, pre upotrebe, obavezno izmešati i homogenizirati. Ugrađuje se, uglavnom, u dva ili tri sloja ravnomernim nanošenjem četkom sa tvrdom dlakom, špahtlom ili razastiračem, u količini cca 2kg/m<sup>2</sup> u jednom sloju. Ako se ugrađuje u više slojeva u svaki prethodni se utiskuje staklena mrežica sa okcima veličine ca 3 cm. Novi sloj se nanosi nakon očvršćavanja prethodnog, a najranije za 48 sati. Preko izvedene hidroizolacije sa Poliazbitolom, kao zaštita od dejstva sunca, preporučuje se premaz Solarflex-a koji sadrži aluminijumski pigment u svom sastavu. Pri upotrebi Poliazbitola u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetranje i dovod svežeg vazduha. Po hladnom vremenu, ako se proizvod zgusne , potrebno je, najmanje 24h pre korišćenja, lagerovati Poliazbitol u zagrejanom prostoru.

**Skladištenje** Poliazbitol se isporučuje u metalnoj ambalaži od 5 i 22 kg. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Skladišti se uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.240

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;  
[www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095

Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

Tehnički list

Poliazbitol/12-01