



BITUMENSKA MASA MBH

Masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije

Opis proizvoda Bitumenska masa MBH je oksidirani bitumen bez punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda MBH masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244 (Hidroizolacioni materijali za topli postupak – Uslovi kvaliteta). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike / <i>characteristic</i>	SRPS Metoda <i>SRPS Method</i>	Jedinica <i>Unit</i>	Deklarisano / <i>declaration</i> SRPS U.M3.244
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	100
Sadržaj punila	U.M8.085	%	0
Tačka razmekšavanja po PK	U.M8.085	°C	≥ 85
Postojanost na hladnoći	U.M8.085	°C	0
Postojanost na toploti	U.M8.085	°C	70
Taloženje u zagrejanom stanju na 180 °C	U.M8.085	%	0
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0,02MPa	vodonepropusno

Područje upotrebe i način ugradnje Masa MBH se primenjuje u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature ca 170°C sa kojom se lepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m².

Skladištenje Masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru .

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M3.244 .

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;
www.timizolirka.rs
 Šid: Tel.: +381 (0)22 715 169 Fax.: +381 (0)22 711 095
 Dobanovci: Tel./Fax: +381 (0)11 8468 136; 8468 391; 8468 392

datoteka:

Tehnički list
 MBH/12-01