

Pool Paint



Pool Paint je dvokomponentna epoksidna boja na bazi rastvarača, specijalno formulisana za maksimalnu trajnost ispod vode. Odgovarajuća je za betonske bazene i metalne površine. Obezbeđuje neporoznu, sjajnu i elastičnu površinu, maksimalno otpornu na automatske sisteme za čišćenje i bazenske hemikalije. Imala odličnu adheziju i otpornost na abraziju, kiseline, baze i vodu, nudeći dugotrajnu zaštitu.

- Dvokomponentna epoksidna boja
- Odlična adhezija
- Maksimalna otpornost na hlorisanje i bazenske hemikalije

NIJANSE

Dostupno u beloj i svetlo plavoj boji.

PAKOVANJE

Set 3.5 L	A 2.625 L	B 875 mL
-----------	-----------	----------

MIXING RATIO A/B

3/1 by volume.

POKRIVNA MOĆ

8 – 10 m²/L po sloju u zavisnosti od poroznosti površine.

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija **A/j** "dvokomponentni premazi", Tip **SB**): **500 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **490 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE

Površina je potrebno da bude čista, potpuno suva, bez prašine, ulja, slabo vezanih čestica i stare boje i ošmirgla.

Za betonske površine koristiti Pool Paint kao prajmer razređen sa 10-15% Pool Paint Thinner. Novi betonski bazeni se mogu farbati tek nakon 28 dana.

NANOŠENJE

Mešati komponentu A' postepeno dodavajući Pool Paint Thinner. Nakon toga dodati celu količinu komponente B' i mešati oko 3 minuta. Smeša treba da odstoji 5-10 minuta nakon mešanja dve komponente pre nanošenja. Vreme susenja smese je 4 časa na 30°C i 6 sati na 20°C. Naneti 2-3 sloja četkom, valjkom ili prskanjem bez vazduha, razređeno 5% sa Pool Paint Thinner. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 1-2 časa. Sledeći sloj se može nanositi nakon 12 sati. Vreme između nanošenja slojeva ne sme biti duže od 2 dana. Bazen sme biti napunjen sa vodom tek 7 dana nakon poslednjeg premaza, kada boja dobija konačne osobine. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Alat mora biti odmah očišćen sa Pool Paint Thinner.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Gustina	1,33 ± 0,02 Kg / L (A' Komponenta) (ISO 2811) 0,92 ± 0,02 Kg / L (B' Komponenta) (ISO 2811)

SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova
T: +381-22-323133 www.vitex.rs