

Transparentni akrilni lak za kamen za unutrašnju i spoljnu upotrebu. Prodire kroz površine bez formiranja filma, a samim tim ne žuti i ne puca. Pojačava prirodnu boju površine i čuva kamen od vlage i prljanja. Delac odgovara za sve vrste prirodnog i veštačkog kamena (Eleftheroupolis, Karystou, Piliou, itd.), vatrostalne opeke, crepa, poroznog kamena, dekorativnog kamena, cementa, itd.

- Akrilni penetracioni jednokomponentni lak za kamen
- Pojačava prirodnu lepotu kamena i čini ga 'živim' zauvek
- Ne formira film

### NIJANSE

Dostupno kao bezbojna.

### PAKOVANJE

bezbojna	750 mL	2.5L
----------	--------	------

### POKRIVNA MOĆ

10-12 m<sup>2</sup>/L po sloju u zavisnosti od apsorbcije površine.

### SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija A/h "osnovni premazi", Tip SB): **750 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **671 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

### PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, smole i starih lakova.

### NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan ili dva sloja valjkom, četkom ili prskanjem bez vazduha bez razređivanja. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 1-2 sata. Sledeći sloj se može nanositi nakon 3-4 časa. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Očistiti valjke, četke, fleke od boje sa Brush Solvent T 300, a zatim sa sapunom ili deterdžentom. Koristiti Spray Gun Solvent T 350 za pranje pištolja za prskanje.



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet	30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25° C)
Gustina	0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

### BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova  
T: +381-22-323133 www.vitex.rs