

# SILACRYL



Akrilni univerzalni silikon pogodan za farbanje

Silacryl je jednokomponentna plastično elastična zaptivna masa na bazi akrilne emulzije za profesionalnu upotrebu. Praktično je bez mirisa i otporan na normalnu vlažnost. Nije otporan na konstantno potapanje u vodu. Ne korodira metal. Otporan na mraz do -15°C. Idealan za zaptivanje spojeva, šavova i pukotina sa maksimalnom dilatacijom od 12,5%, za unutrašnju i spoljnu upotrebu osim na konstantno potapanje u vodu.

- Akrilni elastični
- Može se farbati

## NIJANSE

Dostupna u beloj boji.

## PAKOVANJE

Bela	280 mL
------	--------

## NETO PROCENJENA POTROŠNJA

U metrima spoja po kartuši 280 mL za različite veličine spoja. (širina x dubina)

Veličina spoja (mm)	Metri spoja (m)
4 x 6	11,7
6 x 6	7,8
8 x 6	5,8
12 x 8	2,9
16 x 10	1,7
20 x 12	1,2

## PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine i blago apsorbujuća.

Preporučuje se test adhezije pre nanošenja.

Za vrlo porozne površine koristiti razređeno sa vodom kao prajmer. Na konstrukcionim materijalima kao beton, cigla, obojeno drvo, eloksirani aluminijum i PVC koristiti bez prajmera.

## NANOŠENJE

Vlažne (ne mokre) površine su takođe prihvatljive. Naneti proizvod ravnomerno i pustiti da se osuši na suvim vremenskim uslovima najmanje 5 časova.

Uglačati sa vodom. Kora se stvara za 5 minuta (23°C i 55% relativne vlažnosti). Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C i iznad 40°C.

Dimenzije spojeva

Minimalni spoj: 4mm      Maksimalni spoj: 25mm

Širina (mm)	Dubina (mm)
4-8	6
10-12	8
14-16	10
18-20	12
22-24	14



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina	1,56 Kg / L
Sadržaj čvrste materije	~75%
Nanošenje	1500 g/min (3mm / 6,3 bar)
Protok	< 2 mm (ISO 7390)
Tvrdoća shore – a (3s)	50 (2 mm film) (DIN 53505)
Istezanje do pucanja	700% (2 mm film) (DIN 53504)
Sposobnost dilatacije	±12,5%
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	75°C

## SKLADIŠTENJE

Rok trajanja proizvoda na temperaturi između 5°C i 25°C je 18 meseci, ukoliko pakovanje ostane zatvoreno.

## BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova

T: +381-22-323133 www.vitex.rs