

Direct - 1

Antikorozivna boja



Dugotrajna, sjajna, brzosušiva antikorozivna boja pogodna za farbanje starih, novih ili zardalih metalnih površina bez prethodne upotrebe prajmera. Dugotrajna je, poseduje jaku adheziju, elastičnost i pruža dugotrajanu zaštitu od korozije. Lako se nanosi i dobro razliva, ne ostavljujući tragove četke ili spojeva.

- Direktno nanošenje na zardale površine bez upotrebe prajmera
- Dugotrajna zaštita

NIJANSE

Dostupno u beloj, crnoj i još 10 nijansi (prema ton karti)

PAKOVANJE

Nijansi	750 mL	2.5L
---------	--------	------

POKRIVNA MOĆ

4 – 8 m²/L po sloju na pravilno pripremljenim površinama.

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija A/i "jednokomponentni premazi", Tip SB): **500 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **499 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE

Površinu je potrebno očistiti sa Brush Solvent T 300, da bude glatka i suva, bez prašine, ulja ili rđe i ošmirglana.

Ukloniti ostatke rđe ili delova boje sa stare zardale ili ofarbane metalne površine. Glatke metalne površine (aluminijum, galvanizovan čelik itd) je potrebno ismirljati da bi se postigla maksimalna adhezija. Glatke metalne površine (aluminijum, galvanizovan čelik itd) je potrebno prethodno prajmerisati sa Primer for Glossy Surfaces ili Wash Primer.



NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti dva sloja kratkodlakim valjkom ili četkom bez razređivanja ili prskanjem bez vazduha, razređeno do 15% sa Spray Gun Solvent T 350. Farbati brzo i pažljivo da bi se obezbedio odgovarajući sloj na površini i postigla kompletanu izolaciju od vlage, pogotovo u delovima teškim za farbanje kao što su čoškovi ili uglovi.

Najbolja zaštita se postiže sa debljinom svog filma boje od 100 µm koji se dobija nanošenjem dva sloja Direct-1. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 30-60 minuta. Sledeći sloj se može nanositi nakon 2-3 sata, ili nakon 7 dana. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura). Pranje i čišćenje površina prefarbanih sa Direct-1 je moguće nakon 30 dana. Alat je potebno odmah očistiti sa Spray Gun Solvent T 350.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet	85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Gustina	1,14 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811) Bela
Sjaj	> 90 jedinica na 60° (ISO 2813)

SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova
T: +381-22-323133 www.vitex.rs