

Marelac-(w)

Lak za drvo na bazi vode za spoljnu upotrebu



Transparentni lak za drvo bez mirisa, na bazi vode na bazi poliuretanskih smola (jednokomponentan) za drvene površine izložene lošim vremenskim uslovima. Odgovarajući za brodove, jahte, čamce, kao i za vrata, okvire prozora drveni nameštaj itd. Lako se nanosi, ima visoku elastičnost bez pucanja i ljušpanja. Sadrži UV filtere koji štite drvo od ultraljubičastog zračenja i specijalne aditive koji omogućuju izuzetnu vodoodbojnost.

- Poliuretanski transparentni lak na bazi vode bez mirisa
- Vodooodbojan, sa UV filterima, idealan za drvene površine izložene lošim vremenskim uticajima

NIJANSE

Dostupno kao bezbojna sjajna

PAKOVANJE

bezbojna	750 mL	2.5L
----------	--------	------

POKRIVNA MOĆ

10 – 12 m²/L po sloju na pravilno pripremljenim površinama.

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija A/e "Unutrašnji/spoljni lakovi za drvo", Tip WB): **130 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **72 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, smole i ošmirglana.

Na nove drvene površine prvo naneti Diaxyl Decor water-based.

NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan ili dva sloja valjkom, četkom ili prskanjem bez vazduha razređeno sa do 10% vode. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 1-2 sata. Sledeći sloj se može nanositi nakon 6-8 časova. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdžentom.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet	80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)
Gustina	1,05 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Sjaj	> 80 jedinica na 60° (ISO 2813)

SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova
T: +381-22-323133 www.vitex.rs