

# Teak oil

## Penetraciono ulje



Smeša modifikovanih prirodnih ulja kombinovanih sa voskom. Može se koristiti da osveži i zaštiti drvene površine kao što su tik, palisander, mahagoni itd. kao i bilo koje obrađeno drvo. Odgovara i za spoljnu i za unutrašnju upotrebu. Penetrira duboko u pore drveta sprečavajući prodor vode i pojačava prirodnu lepotu. Osvežava, čuva i štiti drvo od jakog sunca i vlage.

- **Penetraciono ulje od smeše modifikovanih prirodnih ulja kombinovanih sa voskom**
- **Osvežava, čuva i štiti drvo od jakog sunca i vlage**

### NIJANSE

Dostupno kao bezbojna.

### PAKOVANJE

bezbojna	750 mL
----------	--------

### POKRIVNA MOĆ

14 – 16 m<sup>2</sup>/L po sloju na pravilno pripremljenim površinama.

### SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija **A/h** "osnovni premazi", Tip **SB**): **750 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **450 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

### PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, smole i starih lakova.

### NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan sloj četkom ili krpom bez razređivanja. Obrisati višak materijala nakon 5 minuta sa suvom krpom. Naneti drugi sloj na tvrdo drvo ili kada je drvo izloženo oštrim vremenskim uslovima.

Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i / ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Proizvod je suv na dodir nakon 2-3 časa. Sledeći sloj se može nanositi nakon 2 dana. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Očistiti valjke, četke, fleke od boje sa Brush Solvent T 300, a zatim sa sapunom ili deterdžentom.



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet	15 - 30 sec (FORD CUP #4, 25° C)
Gustina	0,85 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)

### SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

### BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova

T: +381-22-323133 www.vitex.rs