

Decking oil

Penetraciono ulje za zaštitu drveta



Zaštitno penetraciono ulje na bazi modifikovanih poliuretana obogaćenih voskom. Koristi se za hidroizolaciju i zaštitu brodskih podova. Prodire duboko u drvo, štiti od prodiranja vode i čuva njegov prirodni izgled. Posедуje visoku otpornost na hemikalije loše vremenske uslove i udarce.

- **Zaštitno penetraciono ulje na bazi modifikovanih poliuretana**
- **Hidroizoluje i štiti brodske podove**

NIJANSE

Dostupno kao bezbojna.

PAKOVANJE

bezbojna	2,5 L	5 L
----------	-------	-----

POKRIVNA MOĆ

12 - 16 m²/L po sloju na pravilno pripremljenim površinama.

SADRŽAJ VOC (Isparljive organske materije)

EU maksimalni sadržaj VOC (Direktiva 2004/42/CE) za ovaj proizvod (kategorija **A/h** "osnovni premazi", Tip **SB**): **750 g/L**. Ovaj proizvod sadrži maksimum **450 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, smole i starih lakova.

Ukloniti sve stare lakove koristeći šmirglu pre nanošenja. Drugi sloj je potrebno naneti na tvrdo drvo ili kada je drvo izloženo oštrim vremenskim uslovima.

NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan sloj četkom ili krpom bez razređivanja. Obrisati višak materijala nakon 5 minuta sa suvom krpom. Naneti drugi sloj na tvrdo drvo ili kada je drvo izloženo oštrim vremenskim uslovima.

Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Proizvod je suv na dodir nakon 2-3 časa. Sledeći sloj se može nanositi nakon 2 dana. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Očistiti valjke, četke, fleke od boje sa Brush Solvent T 300, a zatim sa sapunom ili deterdžentom



Viskozitet	15 - 30 sec (FORD CUP #4, 25° C)
Gustina	0,84 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova

T: +381-22-323133 www.vitex.rs