

Road Marking Paint

Akrilna boja



Brzosušiva akrilna boja za označavanje puteva, parkinga i terena. Ima jaku adheziju i izuzetnu trajnost. Za bolju refleksiju preporučuje se nanošenje u kombinaciji sa specijalnim staklenim kuglicama.

- Akrilna
- Brzosušiva
- Za puteve, parkinge i terene



NIJANSE

Dostupno u beloj i žutoj boji

PAKOVANJE

Nijansi	750 mL	2,5L	25Kg
---------	--------	------	------

POKRIVNA MOĆ

2-4 m²/L za debljinu mokrog filma 200μm.

1-2 m²/L za debljinu mokrog filma 400μm.

PRIPREMA POVRŠINE

Površina je potrebno da bude čista, potpuno suva, bez prašine, ulja, slabo vezanih čestica.

NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti dva sloja mašinom za obeležavanje puteva, valjkom, četkom ili prskanjem bez vazduha, razređeno 5-10% sa Spray Gun Solvent T 350 ili Nitro Solvent T 400. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i/ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Staklene perle rasporediti ravnomerno pre nego što se boja osuši. U 1 kg boje dodati 300-400g perli.

Boja je suva na dodir nakon 10-20 minuta. Sledeći sloj se može nanositi nakon 2-4 sata u zavisnosti od načina nanošenja. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura). Koristiti Spray Gun Solvent T 350 za pranje alata.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet	85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Gustina	1,46±0,02 Kg/L (Žuta) (ISO 2811) 1,66 ± 0,02 Kg/L (Bela) (ISO 2811)

SKLADIŠTENJE

Posude se moraju čuvati zatvorene, na hladnom, dobro ventilisanom prostoru, zaštićene od direktnog sunčevog zračenja na temperaturama 5°C - 38°C.

BEZBEDNOSNI SAVETI

Pročitati etiketu pre upotrebe. Za dalja obaveštenja i mere opreza pogledati Bezbednosni List.



Vitex-Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89, 22330 Nova Pazova

T: +381-22-323133 www.vitex.rs