	<b>SPECIFIKACIJA PROIZVODA</b>	Oznaka: SGP 750.LP1K
<b>PACOLIT LAK 1K</b> <b>Jednokomponentni vodobazni PU lak za parket</b>		Strana 1 od 2

## 1. Opis

**PACOLIT LAK 1K** je jednokomponentni lak za parket izrađen od modifikovane vodene poliuretanske disperzije i dodataka. Lak se isporučuje u pripremljenom obliku za upotrebu.

## 2. Područje primene

**PACOLIT LAK 1K** se primenjuje za lakiranje:

- svih vrsta parketa (lamel, klasični, mozaik...);
- raznih drvenih podova;
- plute.

## 3. Veza sa dokumentima

- Proizvođačke specifikacije PS LP1KS, PS LP1KP, PS LP1KM;
- Bezbednosni list SL PL.

## 4. Označavanje i deklarisanje

Deklaracija pojedinačnog pakovanja sadrži sledeće podatke:

- **PACOLIT LAK 1K (SJAJNI, POLUSJAJNI ili MAT);**
- Proizvođač: „PACOM“ d.o.o. 32 102 Čačak, Pakovračće 63, tel:+381 (0) 32 5589-600, [www.pacom.rs](http://www.pacom.rs);
- Neto težina : tabela 1;
- Sastojci: tabela 2;
- Transportno pakovanje: tabela 7;
- Rok upotrebe: 6 meseci;
- Datum proizvodnje:
- Skladištenje: na temperaturi od 5 do 30 °C. **Čuvati od smrzavanja!**
- Uputstvo za upotrebu: tačka 6.0.

## 5. Tehničke karakteristike

Parametar	Standard	Vrednost
Izgled	-	homogena tečnost
Boja	-	bela
Neisparljiva materija	SRPS EN ISO 3251 : 2007	min 28 %
Vreme isticanja, Ford # 4, pri 20 °C	SRPS EN ISO 2431 : 2007	20 – 30 sec
pH vrednost	-	7,0 - 8,0
Sjaj	ugao od 60 °	PACOLIT LAK 1K SJAJNI ~ 88 PACOLIT LAK 1K POLUSJAJNI ~ 51 PACOLIT LAK 1K MAT


## 6. Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe lak dovesti na sobnu temperaturu i promešati.

Drveni pod mora biti suv i očišćen od ulja, masti, voskova, silikona i prašine, a zatim prebrušen brusnim papirom 180 - 220 ili mrežicom 220. Posle brušenja celu površinu usisati i prebrisati antistatik krpom, a zatim, ravnomerno, naneti sloj laka **mikrofiber valjkom**. Vreme sušenja laka, zavisno od temperature, iznosi 4 do 5 sati. Nakon ručnog brušenja brusnim papirom 220 - 380 ili mašinski

IZDANJE OD: april 2013.

PRETHODNO OD:

	<b>SPECIFIKACIJA PROIZVODA</b>	Oznaka: SGP 750.LP1K
<b>PACOLIT LAK 1K</b> <b>Jednokomponentni vodobazni PU lak za parket</b>		Strana 2 od 2

mrežicom 220 - 240, naneti drugi sloj laka. Nakon sušenja od 4 do 5 sati fino izbrusiti površinu ručno brusnim papirom 220 - 380 ili mašinski mrežicom 220 - 240 i naneti završni sloj laka. Nakon upotrebe, alat se pere vodom, jer se osušeni film laka može odstraniti samo mehaničkim putem.

*Optimalni uslovi lakiranja:*

- dozvoljeni sadržaj vlage u drvetu: 8 – 12 %;
- temperatura laka, parketa i okoline: 15 - 25 °C;
- relativna vlažnost vazduha: 65 – 75 %;
- potrošnja laka: 60 - 100 g/m<sup>2</sup>;
- sloj laka suv na prašinu nakon: 1,5 h;
- vreme sušenja između dva nanosa: 4 - 5 h;
- konačna čvrstoća nakon: 7 dana.

## 7. Ekološke informacije

**PACOLIT LAK 1K** ima nizak nivo isparljivih organskih materija (VOC) i ne sadrži N-metil-pirolidon (NMP).

## 8. Toksikološke informacije

**PACOLIT LAK 1K** je nezapaljiv i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

## 9. Način transportovanja

Proizvod se transportuje svim transportnim sredstvima koja obezbeđuju očuvanje svojstava proizvoda tokom transporta.

## 10. Odlaganje ambalažnog otpada

Otpad odlagati prema važećoj zakonskoj regulativi.

## 11. Prateća dokumentacija

Po zahtevu kupca proizvod prati Rezultat analize.

Tabela 1: Neto težina

Šifra	Naziv proizvoda	Neto (kg)
300410	<b>PACOLIT LAK 1K SJAJNI</b>	5
	<b>PACOLIT LAK 1K POLUSJAJNI</b>	5
	<b>PACOLIT LAK 1K MAT</b>	5

Tabela 2: Sastojci

Naziv proizvoda	Sastojci
<b>PACOLIT LAK 1K</b>	Prema proizvođačkim specifikacijama br. PS LP1KS, PS LP1KP, PS LP1KM.

IZDANJE OD: april 2013.

PRETHODNO OD: