	SPECIFIKACIJA PROIZVODA	Oznaka: SGP 750.LP2K
PACOLIT LAK 2K Dvokomponentni vodobazni PU lak za parket		Strana 1 od 2

1. Opis

PACOLIT LAK 2K je dvokomponentni lak za parket izrađen od modifikovane vodene poliuretanske disperzije i dodataka.

2. Područje primene

PACOLIT LAK 2K se primenjuje za lakiranje:

- svih vrsta parketa (lamel, klasični, mozaik...);
- raznih drvenih podova;
- plute.

3. Veza sa dokumentima

- Proizvođačke specifikacije PS LP2KS, PS LP2KP, PS LP2KM, PSLP2KU;
- Bezbednosni listovi SL PL i SL PLB.

4. Označavanje i deklarisanje

Deklaracija pojedinačnog pakovanja sadrži sledeće podatke:

- **PACOLIT LAK 2K (SJAJNI, POLUSJAJNI, MAT, ULTRA MAT);**
- Proizvođač: „PACOM“ d.o.o. 32 102 Čačak, Pakovraće 63, tel:+381 (0) 32 5589-600, www.pacom.rs;
- Neto težina: tabela 1;
- Sastojci: tabela 2;
- Rok upotrebe: 6 meseci;
- Datum proizvodnje:
- Skladištenje: na temperaturi od 5 do 30 °C. **Čuvati od smrzavanja!**
- Uputstvo za upotrebu: tačka 6.0.

5. Tehničke karakteristike

Parametar	Standard	Komponenta A	Komponenta B
Izgled	-	homogena tečnost	homogena tečnost
Boja	-	bela	bez boje
Neisparljiva materija	SRPS EN ISO 3251 : 2007	min 26 %	min 62 %
Vreme isticanja, Ford No 4, pri 20 °C	SRPS EN ISO 2431 : 2007	20 - 30 sec	/
pH vrednost	-	7,0 - 8,0	/
Sjaj	ugao od 60°	PACOLIT LAK 2K SJAJNI PACOLIT LAK 2K POLUSJAJNI PACOLIT LAK 2K MAT PACOLIT LAK 2K ULTRA MAT	~ 86 ~ 53 ~ 42 ~ 30


6. Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe laka, komponente A i B dovesti na sobnu temperaturu, a zatim polako, u tankom mlazu, sipati komponentu B u komponentu A uz neprestano mešanje (kvalitetno mešanje razvija potpun sjaj). Nakon 10 minuta promešati, **obavezno procediti** i lak je spreman za upotrebu. Vreme upotrebe pripremljenog laka je 4 do 5 sati, zavisno od temperature.

Drveni pod mora biti suv i očišćen od ulja, masti, voskova, silikona i prašine, a zatim prebrušen brusnim papirom 180 - 220 ili mrežicom 220. Posle brušenja celu površinu usisati i prebrisati antistatik krpom, a

IZDANJE OD: april 2013.

PRETHODNO OD:

	SPECIFIKACIJA PROIZVODA	Oznaka: SGP 750.LP2K
PACOLIT LAK 2K Dvokomponentni vodobazni PU lak za parket		Strana 2 od 2

zatim, ravnomerno, naneti sloj laka **mikrofiber valjkom**. Vreme sušenja laka, zavisno od temperature, iznosi 4 do 5 sati. Nakon ručnog brušenja brusnim papirom 220 - 380 ili mašinski mrežicom 220 - 240, naneti drugi sloj laka. Nakon sušenja od 4 do 5 sati fino izbrusiti površinu ručno brusnim papirom 220 - 380 ili mašinski mrežicom 220 - 240 i naneti završni sloj laka.

Nakon upotrebe, alat se pere vodom, jer se osušeni film laka može odstraniti samo mehaničkim putem.

Optimalni uslovi lakiranja:

- dozvoljeni sadržaj vlage u drvetu: 8 – 12 %;
- temperatura laka, parketa i okoline: 15 - 25 °C;
- relativna vlažnost vazduha: 65 – 75 %;
- potrošnja laka: 60 - 100 g/m²;
- odnos mešanja komp. A i B (težinski): 10 : 1;
- sloj laka suv na prašinu nakon: 1,5 h;
- vreme sušenja između dva nanosa: 4 - 5 h;
- konačna čvrstoća nakon: 7 dana.

7. Ekološke informacije

PACOLIT LAK 2K ima nizak nivo isparljivih organskih materija (VOC) i ne sadrži N-metil-pirolidon (NMP).

8. Toksikološke informacije

PACOLIT LAK 2K - A komponenta je nezapaljiva i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

PACOLIT LAK 2K - B komponenta sadrži hidrofilne alifatske poliizocijanate CAS broj: 160994-68-3, pa se pri radu pridržavati uputstava navedenih na etiketi i u bezbednosnom listu SL PLB.

9. Način transportovanja

Proizvod se transportuje svim transportnim sredstvima koja obezbeđuju očuvanje svojstava proizvoda tokom transporta.

10. Odlaganje ambalažnog otpada

Otpad odlagati prema važećoj zakonskoj regulativi.

11. Prateća dokumentacija

Po zahtevu kupca proizvod prati Rezultat analize.

Tabela 1: Neto težina

Šifra	Naziv proizvoda	Neto (kg)
300420	PACOLIT LAK 2K SJAJNI	5,5 (5 kg A kom. + 0,5 kg B kom.)
	PACOLIT LAK 2K POLUSJAJNI	5,5 (5 kg A kom. + 0,5 kg B kom.)
	PACOLIT LAK 2K MAT	5,5 (5 kg A kom. + 0,5 kg B kom.)
	PACOLIT LAK 2K ULTRA MAT	5,5 (5 kg A kom. + 0,5 kg B kom.)

Tabela 2: Sastojci

Naziv proizvoda	Sastojci
PACOLIT LAK 2K	Prema proizvođačkim specifikacijama br. PS LP2KS, PS LP2KP, PS LP2KM, PS LP2KU.

IZDANJE OD: april 2013.

PRETHODNO OD: